

# CHEMICKÁ KOTVA

## VINYLESTEROVÁ



Vysoce výkonnostní hybridní malta bez styrenu šedá/bílá.

### TECHNICKÁ ÚDAJE:

Odolnost UV záření	odolná
Teplotní odolnost	120°C
Vodotěsnost	odolná
Nasákavost vodou	po 14 dnech: 0.8 %
Čistící přípravky	1 %-ní tenzidový roztok bez efektu
Smrštitelnost	<0.8%
Tvrdość složky A	po 45 min: 81
Měrná hmotnost	1,6 -1,8 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita (20 °C)	Brookfield (Sp.7) 10 U/min 110 -150 Pas
Doba zpracovat. (10 - 20 °C)	5 min
Doba vytvrzení (10 - 20 °C)	60 min
Skladovatelnost	12 měsíců